

(± 0.05 ف) على امتداد طول مقياس الزوجة أو من مقياس لزوجة لآخر في مواضع مختلفة من الحمام .
يعتبر الماء المقطر سائلاً مناسباً للحمام لإجراء الاختبار عند ٦٠ م (140 ف) ، وقد وجد أن الزيت الأبيض (USP) ذو درجة
الوميض الأعلى من ٢١٥ م (420 ف) مناسب لإجراء الاختبار عند ٦٣٥ م (275 ف) ، وتحدد درجة الوميض طبقاً لاختبار
درجة الوميض ودرجة الاشتعال بطريقة طبق كليفلاند المفتوح (AASHTO T48).

٤- أجهزة التوقيت :

١. أداة التوقيت :

تستخدم ساعة إيقاف أو أي وسيلة توقيت مزودة ببيان تشغيل ومدرجة بأقسام تعادل ٠,١ ث أو أقل وتكون دقتها في
حدود ٠,٠٥% عند اختبارها عبر فترات لا تقل عن ١٥ دقيقة .

٢. أداة توقيت كهربائية

وهي تستخدم فقط بالدارات الكهربائية التي يصل التحكم في تردداتها إلى دقة ٠,٠٥% أو أفضل من ذلك .
وقد تلاحظ أن التيارات الكهربائية المترددة التي يكون التحكم في تردداتها متقطعاً وليس مستمراً (كما هو الحال في
أكثر نظم القدرة شيوعاً) تؤدي إلى أخطاء كبيرة خاصة خلال فترات التوقيت القصيرة عند استخدامها لتشغيل
أدوات التوقيت الكهربائية .

٥- إعداد العينة

يراعى اتباع الإرشادات التالية وذلك لتقليل الفقد في المكونات المتطايرة وللحصول على نتائج يمكن الاعتماد عليها وهي :

- ٥ - ١ - ١ الطريقة المستخدمة للأزفلت السائل (البيتومين) وزيت الطرق .
- ٥ - ١ - ١ ترك العينات التي تم استلامها كما هي حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة .
- ٥ - ١ - ١ فتح وعاء العينة وتخلط العينة جيداً بالتقليب لمدة ٣٠ ثانية مع مراعاة عدم إيجاد هواء محبوس بها ، وإذا كانت
العينة لزجة بدرجة تصعب على هذا التقليب فلا بأس من وضع العينة داخل وعاء محكم تماماً في حمام أو فرن ذي درجة حرارة
ثابتة عند 3 ± 63 م (145 ± 5 ف) حتى تصبح سائلة بالقدر الكافي للتقليب .
- ٥ - ١ - ١ يتم صب العينة في مقياس الزوجة فوراً ، أما إذا كان إجراء الاختبار سيتم فيما بعد فيتم صب حوالي ٢٠ مليلتر
داخل وعاء أو عدة أو عية نظيفة جافة ذات سعة ٣٠ مليلتر تقريباً ثم يغلق الوعاء أو الأوعية بإحكام فوراً بغطاء يمنع دخول الهواء .
- ٥ - ١ - ١ في حالة المواد ذات اللزوجة الحركية الأكبر من ٨٠٠ سنتي ستوك عند ٦٠ م (140 ف) يجرى تسخين العينة التي
حجمها ٢٠ مليلتر داخل الوعاء المحكم في فرن أو حمام ذي درجة حرارة تساوي 3 ± 63 م (145 ± 5 ف) حتى تصبح سائلة
بالقدر الكافي لتنتقل بسهولة داخل مقياس الزوجة ويجب ألا تزيد فترة التسخين عن ٣٠ دقيقة .

٥ - ١ - ٢ الخطوات المتبعة للأزفلت شبه الصلب (ASPHALT CEMENT) .

- ٥ - ١ - ٢ يتم تسخين العينة بالعباية اللازمة لتجنب التسخين الموضعي الزائد حتى تصبح سائلة بالقدر الذي يكفي لصبها ثم
تقلب العينة بين الحين والآخر للمساعدة في انتقال الحرارة ولضمان التجانس الجيد .
- ٥ - ١ - ٢ ينقل ما لا يقل عن ٢٠ مليلتر في الوعاء المناسب لبدء التسخين حتى تصل درجة الحرارة إلى 135 ± 5 م (275 ± 60 ف) ، ويستمر التقليب بين الحين والآخر لتجنب التسخين الموضعي الزائد مع مراعاة عدم احتباس الهواء .

خطوات الاختبار

١. تختلف قليلاً التفاصيل اللازمة لإجراء الاختبار تبعاً لنوع مقياس الزوجة المستخدم من حيث تعليمات الاستخدام للنوع
المختار من مقياس الزوجة ، وعلى أي حال لابد من اتباع الطريقة المبينة بالبند (٦-٢) إلى (٦-٨) في جميع الحالات .
٢. يحفظ الحمام عند درجة حرارة الاختبار في حدود 0.3 ± 0.05 م (± 0.05 ف) ، وتجرى التصحيحات اللازمة (إن وجدت
لجميع قراءات مقياس درجة الحرارة) .
٣. يتم اختيار مقياس لزوجة نظيف وجاف بحيث يعطي زمن انسياب أكبر من ٦٠ ثانية ثم يسخن مسبقاً إلى درجة حرارة
الاختبار .
٤. يملأ مقياس اللزوجة بالطريقة المبينة طبقاً لتصميم الجهاز .
٥. يترك مقياس اللزوجة الممتلئ في الحمام مدة كافية حتى يصل إلى درجة حرارة الاختبار .
٦. يبدأ في انسياب الأزفلت في مقياس اللزوجة .
٧. يجرى قياس الزمن اللازم لمرور الحافة المتقدمة للسطح الهلالي للسائل من العلامة الأولى إلى العلامة الثانية بدقة ٠,١
ثانية ، فإذا قل زمن الانسياب عن ٦٠ ثانية لابد من اختبار مقياس لزوجة آخر ذو قناة شعرية يقل قطرها عن الأولى ثم تكرر
العملية .
٨. بعد الانتهاء من الاختبار ينظف مقياس اللزوجة جيداً بشطفه عدة مرات بمذيب مناسب يكون قابلاً للامتزاج التام بالعينة ثم
يعقبه شطف بمذيب متطاير تماماً وتجفف الأنبوبة بإمرار تيار هواء بطيء ومرشح ومجفف خلال القناة الشعرية لمدة دقيقتين أو حتى