

الحركية التقريبية (سنتي ستوك)			المواصفات القياسية لزيت اللزوجة طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد اللزوجة
عند م ٥٩٩ ف (5210)	عند ٥٥٠ م ف (5122)	عند ٣٧,٨ م ف (5100)	
-	-	60	٦٠ د
-	-	200	٢٠٠ د
32	280	600	٦٠٠ د
-	-	2000	٢٠٠٠ د
-	-	8000	٨٠٠٠ د
-	11000	27000	٣٠٠٠٠ د

جدول (١٣) المواصفات القياسية لزيت اللزوجة

٥. معايرة مقياس لزوجة روتيني بمقياس لزوجة قياسي .
يتم اختبار أي زيت بترولي له زمن انسياب لا يقل عن ٢٠٠ ثانية ويختار كذلك مقياس لزوجة قياسي معلومة قيمة الثابت "ب" له ،
فيكون مقياس اللزوجة هذا هو مقياس اللزوجة الرئيسي الذي تمت معايرته بطريقة " الزيادة أو المضاعفة " باستخدام مقياس
لزوجة ذات أقطار كبيرة على التعاقب ابتداءً بالماء المقطر باعتباره المعيار القياسي الرئيسي للزوجة ، أو مقياس لزوجة روتيني
من نفس النوع والذي تمت معايرته بالمقارنة بمقياس اللزوجة الرئيسي ، وتوجد مقياس لزوجة معايرة متوفرة عند عدد من
الموردين التجاريين .

١. يركب مقياس اللزوجة القياسي ومقياس اللزوجة المطلوب معايرته مع بعضهما البعض بداخل نفس
الحماس ثم يحدد زمن انسياب الزيت بالطريقة المبينة بالبند السادس .
٢. يحسب الثابت (ب) كما يلي:

$$ت٢ \times ب٢ = ب١$$

$$\frac{ت٢ \times ب٢}{ب١} = ١$$

٣.
ب١ = الثابت (ب) لمقياس اللزوجة الروتيني .
ت١ = زمن الانسياب بمقياس اللزوجة الروتيني لأقرب ٠,١ ث
ب٢ = الثابت (ب) لمقياس اللزوجة القياسي .
ت٢ = زمن الانسياب بمقياس اللزوجة القياسي لأقرب ٠,١ ث

٥-١-٧ اللزوجة المطلقة للأزفلت (Absolute Viscosity of Asphalt)

المواصفات الفنية: (ASTM D 2171) (AASHTO T 202)

١. المجال

تغطي هذه الطريقة عمليات تحديد اللزوجة المطلقة للأزفلت (البيتومين) باستخدام مقياس اللزوجة الشعرية بالتفريغ عند ٦٠ م
(١٤٠ ف) وهو يستخدم لمواد ذات لزوجة في حدود من ٠,٣٦ إلى ٢٠٠,٠٠٠ بوز .
ملحوظة :

تناسب هذه الطريقة الاستخدام عند درجات حرارة أخرى إلا أن الدقة المذكورة محددة للأزفلت شبه الصلب عند ٦٠ م (١٤٠ ف) .

٢. ملخص الطريقة

١. يقاس الزمن اللازم لسحب حجم معين من السائل خلال أنبوبة شعرية بواسطة التفريغ ، وذلك تحت
ظروف متحكم فيها إلى حد ما من حيث التفريغ ودرجة الحرارة ، وتحسب اللزوجة المطلقة بالبوز كحاصل ضرب
زمن الانسياب بالثواني في ثابت معايرة مقياس اللزوجة .