



شكل رقم ( ١٤ ) مقياس اللزوجة الشعري بالتفريغ لكانون ماننج

## ٦-١-٧ الطريقة القياسية لتحديد نقطة الطراوة Softening Point

المواصفات الفنية ( AASHTO T - 53 ) .

### ١. مقدمة

١. ينتقل البيتومين تدريجياً من حالة الصلابة ، ويصبح أكثر طراوة وأقل لزوجة كلما ارتفعت درجة الحرارة ضمن مدى واسع من الحرارة .
٢. كلما كانت نقطة الطراوة أعلى قلت حساسية البيتومين للحرارة ، ولذلك تفيد هذه التجربة في مقارنة أنواع الأزفلت المختلفة ، وهذا يساعد على تصنيف أنواع البيتومين ، وتعطينا فكرة عن ميل البيتومين للانسياب عند درجات الحرارة المرتفعة عندما يوضع على الطرق .
٣. تفيدنا هذه الطريقة في السيطرة على إنتاج البيتومين في محطات التكرير وفي إنتاج البيتومين المعرض للهواء ، كذلك فإن للتجربة أهمية خاصة في الطبقات السميكة من البيتومين والبيتومين المستعمل لملء الفواصل والشقوق ودهان الأسطح حيث إن نقطة الطراوة العالية تعني عدم انسياب البيتومين أثناء وبعد الاستعمال .
٤. تعطي هذه التجربة تعيين نقطة الطراوة للأزفلت في مدى يتراوح من ٣٠ إلى ١٧٥م باستخدام جهاز الحلقة والكرة في حمام ساخن به محلول الأيثيلين جليكول .

### ٢. الجهاز

١. حلقات من النحاس توافق الأبعاد المبينة في الشكل رقم ( ١٥- أ ) .
٢. كرة من الصلب بقطر ٣/٨ ( ٩,٥ مم ) وتزن  $3,5 \pm 0,05$  جم .
٣. دليل مصنوع من النحاس لتحديد المركز للكرة كما هو مبين بالشكل رقم ( ١٥ - ب ) .
٤. حمام ذو سعة ٨٠٠ملييلتر من نوع الكأس الثابت وبزجاج مقاوم للحرارة .
٥. حامل الحلقة ( شكل رقم ١٥ - ج ) .
- ٥ - ١ تثبت الحلقات في وضع أفقي بحيث يكون أسفل الحلقات على ارتفاع  $1 \pm 0,3$  " (  $25,4 \pm 0,8$  مم ) فوق السطح العلوي للوح السفلي ويجب أن تترك مسافة مقدارها ١٢,٧ مم (  $0,5$  " ) على الأقل و ١٩,١ مم (  $0,75$  " ) على الأكثر بين السطح الأسفل من اللوح السفلي وقاع الحمام .
- ٥ - ٢ يعلق مقياس الحرارة بحيث يكون قاع الانتفاخ مستوياً مع قاع الحلقات ويكون على مسافة  $0,5$  " (  $12,7$  مم ) من الحلقات من غير لمسها .
٦. مقياس الحرارة المستخدم لقياس درجة التطرية للمادة البيتومينية يكون له مدى من ٥١ - إلى ١٧٥م أي من ٥٢٠ف إلى ٥٢٥٠ف .
٧. حمام السوائل - أيثلين جليكول ذو درجة غليان بين ٥١٩٣ م و ٥٢٠٤ م .

### ٣. العينات

١. يتم تسخين البيتومين مع التحريك لمنع التسخين الموضعي حتى يصبح سائلاً يمكن سكبته ، ويجب ألا يسخن الأزفلت الأسمنتي أكثر من ١٠٠م أعلى من نقطة الطراوة المتوقعة ، و ألا يستمر التسخين أكثر من ٣٠ دقيقة فوق لهب أو ساعتين في فرن مع تجنب حدوث فقاعات هوائية .
٢. توضع الحلقات فوق سطح صلب مطلي بالجلسرين أو أي مادة مناسبة لمنع الالتصاق وتملأ الحلقات بالبيتومين حتى يصل إلى مستوى أعلى من حافة الحلقة ، ثم تبرد العينات في الهواء لمدة نصف ساعة ، ثم يزال الأزفلت الزائد بالسكين ، ويجب أن ينتهي العمل خلال أربع ساعات .

شكل رقم ( ١٥ ) جهاز درجة التطرية للأزفلت

م	بوصة
$23 \pm 0.3$	$0.91 \pm 0.01$ A