

ويمكن استعمال الجداول من (٥.٤) إلى (٨.٤) لتصميم مواسير الصرف الصحي المصنوعة من الفخار والخرسانة حسب المواصفات الأمريكية (ASTM).

جدول (٥.٤): أدنى مقاومة تكسير لأنابيب الفخار طبق للمواصفات الأمريكية.
Minimum crushing strength of clay pipe (ASTM)

Nominal size (mm)	Extra strength clay pipe, kgf/linear (m)	Standard strength clay pipe, kgf/linear (m)
100	2980	1790
150	2980	1790
200	3270	2080
250	3570	2380
305	3870	2680
380	4320	2980
460	4910	3270
530	5730	3570
610	6550	3870
690	6990	4170
760	7440	4910
840	8190	5360
915	8930	5960